

























ALGUMAS MADEIRAS POUCO CONHECIDAS

| Nome comum | Nome científico | Densidade Básica (g/cm ³) | Aparência | Link para informações |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Madeiras pesadas ($\geq 0,72$ g/cm ³) | | | | |
| Jataipeba | <i>Dialium guianense</i> | 0,88 - 0,85 |  | florestal.gov.br florestal.gov.br |
| Abieiro | <i>Pouteria caimito</i> | 0,88 - 0,85 |  | florestal.gov.br florestal.gov.br |
| Fava-orelha-de-negro | <i>Enterolobium schomburgkii</i> | 0,84 |  | florestal.gov.br |
| Abiurana | <i>Pouteria guianensis</i> | 0,83 |  | florestal.gov.br |
| Angelim-rajado | <i>Zygia racemosa</i> | 0,79 |  | florestal.gov.br |

| | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|--|--|
| Faieira/Louro-faia | <i>Roupala montana</i> | 0,77 |  | florestal.gov.br |
| Matá-matá | <i>Eschweilera grandiflora</i> | 0,76 |  | florestal.gov.br |
| Supucaia-amargosa | <i>Lecythis idatimon</i> | 0,76 |  | florestal.gov.br |
| Muirapiranga | <i>Brosimum rubescens</i> | 0,73 - 0,71 |   | florestal.gov.br florestal.gov.br |
| Matá-matá branco | <i>Eschweilera coriacea</i> | 0,73 - 0,69 |  | florestal.gov.br florestal.gov.br |
| Madeiras de Densidade Média ($0,50\text{g/cm}^3 < \text{densidade básica} < 0,72\text{g/cm}^3$) | | | | |
| Tatajuba | <i>Bagassa guianensis</i> | 0,70 |  | florestal.gov.br |

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| Pau-jacaré | <i>Laetia procera</i> | 0,68 |  | florestal.gov.br florestal.gov.br |
| Rosadinho | <i>Micropholis venulosa</i> | 0,67 |  | florestal.gov.br |
| Faveira-amargosa | <i>Vatairea guianensis</i> | 0,64 |  | florestal.gov.br |
| Ingá/Ingá-xixi | <i>Inga alba</i> | 0,62 |  | florestal.gov.br |
| Guariúba | <i>Clarisia racemosa</i> | 0,60 - 0,56 |  | florestal.gov.br florestal.gov.br |
| Anani | <i>Symphonia globulifera</i> | 0,58 |  | florestal.gov.br |
| Breu | <i>Protium heptaphyllum</i> | 0,55 |  | florestal.gov.br |

Madeiras Leves ($\leq 0,50 \text{ g/cm}^3$)

| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|--|--|
| Tapirira | <i>Tapirira guianensis</i> | 0,50 |  | florestal.gov.br |
| Abacatirana | <i>Ocotea aciphylla</i> | 0,50 |  | florestal.gov.br |
| Ucuubarana | <i>Osteophloeum platyspermum</i> | 0,50 - 0,46 |  | florestal.gov.br florestal.gov.br |
| Açacu | <i>Hura crepitans</i> | 0,39 |  | florestal.gov.br |
| Pará-pará | <i>Jacaranda copaia</i> | 0,31 |  | florestal.gov.br |