

RESUMO

Este documento, que é uma norma técnica, fixa o procedimento a ser adotado na determinação do teor de sílica em microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcação viária. Prescreve a aparelhagem e materiais requeridos, os reagentes empregados e estabelece as condições para obtenção do resultado.

ABSTRACT

This document presents the procedure for determination of the silica content in retro-reflective glass microspheres used on pavement markings and prescribes the apparatus, the reagents and the conditions for obtention of the result.

SUMÁRIO

- 0 Apresentação
- 1 Objetivo
- 2 Referências
- 3 Aparelhagem e material
- 4 Reagentes
- 5 Amostragem
- 6 Ensaio
- 7 Resultado

0 APRESENTAÇÃO

A presente Norma decorreu da necessidade de se adaptar, quanto à forma, a DNER-ME 057/89 à DNER-PRO 101/93, mantendo-se inalterável o seu conteúdo técnico.

Reprodução permitida desde que citado o DNER como fonte

Macrodescritores MT: ensaio, ensaio em laboratório, sinalização rodoviária, vidro**Microdescritores DNER:** ensaio, ensaio de laboratório, sinalização rodoviária, vidro**Palavras-chave IRRD/IPR:** ensaio (6255), marcação da pista (0562), material refletor (0531), método de ensaio (6288), microesfera de vidro (4548), sinalização (0556), vidro (4547)**Descritores SINORTEC:** ensaio, ensaio de laboratório, sílica, vidro

Aprovada pelo Conselho de Administração em 11/08/89

Autor : DNER/DrDTc (IPR)

Resolução nº 1871/89 Sessão nº CA/ 30/89

Adaptação da DNER-ME 057/89 à DNER-PRO 101/93,

Processo nº 20100001155/89-3

aprovada pela DrDTc em 21/03/94.

1 OBJETIVO

Esta Norma prescreve o método de determinação do teor de sílica em microesferas de vidro retrorrefletivas utilizadas em demarcação viária.

2 REFERÊNCIAS

2.1 Norma complementar

Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

DNER-PRO 251/94 - Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcação viária - amostragem.

2.2 Referência bibliográfica

No preparo desta Norma foi consultado os seguintes documentos:

- a) DNER-ME 057/89, designada Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcação viária - determinação do teor de sílica;
- b) ABNT MB-1504, de 1984, registrada no SINMETRO como NBR-6828, designada Microesferas de vidro retrorrefletivas - determinação do teor de sílica.

3 APARELHAGEM E MATERIAL

Aparelhagem e materiais necessários:

- a) balança analítica com resolução de 0,000 1 g;
- b) peneira de malha quadrada, de caixilho circular, diâmetro de 205 mm e abertura de malha de 0,15 mm (nº 100);
- c) estufa capaz de manter a temperatura de $110^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- d) cápsulas ou cadinhos de platina, de 75 cm^3 e 250 cm^3 , com tampas;
- e) alça de platina (Pt) ou níquel - cromo (Ni-Cr);
- f) bico de Bunsen ou similar;
- g) pinça com ponta de platina (Pt);
- h) triângulo de arame de aço, com tubos de porcelana;
- i) chapa aquecedora;
- j) frasco lavador;
- l) papel de filtro de porosidade média-Whatman nº 40 ou similar;
- m) bastão de vidro de ponta arredondada;
- n) funil de vidro;
- o) mufla com aquecimento até 1200°C ;
- p) dessecador;

- Reprodução permitida desde que citado o DNER como fonte
- q) banho-maria;
 - r) espátula metálica;
 - s) policial;
 - t) tripé metálico;
 - u) caçarola de porcelana com capacidade de 300 ml;
 - v) almofariz de ágata com mão de ágata;
 - x) suporte para filtração.

4 REAGENTES

- 4.1 Carbonato de sódio anidro p.a.
- 4.2 Ácido clorídrico (1 : 1).
- 4.3 Ácido clorídrico (2 : 98).
- 4.4 Ácido fluorídrico p.a.
- 4.5 Ácido sulfúrico (1 : 1).

5 AMOSTRAGEM

A amostragem de microesferas deve ser realizada de acordo com DNER-PRO 251/94 (ver 2.1).

6 ENSAIO

6.1 Preparação da amostra

6.1.1 Triturar em almofariz de ágata, até passar completamente pela peneira de 0,15 mm de abertura (nº 100), aproximadamente 1,000 0 g de amostra obtidas conforme Norma DNER-PRO 251/94 (ver 2.1).

6.1.2 Secar a amostra em estufa a $110^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, até obter massa constante.

6.2 Procedimento

6.2.1 Pesar no cadinho de platina aproximadamente 0,5 g da amostra previamente preparada, com aproximação de 0,000 1 g(A). Juntar 0,5 g de Na_2CO_3 .

6.2.2 Homogeneizar o conteúdo com a alça de platina, acumulando-o no centro do cadinho; cobrir a mistura com 0,5 g de Na_2CO_3 .

6.2.3 Aquecer gradualmente a mistura no cadinho tampado, no bico de Bunsen, até a fusão; manter nesta temperatura por 10 minutos.

6.2.3.1 Para melhor fusão da massa, deve-se agitar cuidadosamente o cadinho de platina em movimentos circulares, fora da fonte aquecedora, com o auxílio da pinça com ponta de platina.

- Reprodução permitida desde que citado o DNER como fonte
- 6.2.4 Retirar a fonte aquecedora e deixar o cadinho coberto; esfriar à temperatura ambiente.
- 6.2.5 Adicionar 20 ml de HC1 (1 : 1) à massa fundida. Cobrir o cadinho e digerir em banho-maria até a completa desintegração do material. Eventualmente, pode-se dissolver a massa fundida em água destilada quente antes de adicionar o ácido. A ação do ácido pode ser acelerada por esmagamento, com bastão de vidro, da camada de material insólivel que tende cobrir a porção não atacada da massa fundida.
- 6.2.6 Tão logo a desintegração do material esteja completa, transferí-lo para a caçarola de porcelana tomando o cuidado de lavá-lo com água destilada, a fim de evitar perdas. Evaporar o material em banho-maria até secá-lo; em seguida, resfriá-lo.
- 6.2.7 Adicionar 5 ml de HC1 (1 : 1) ao resíduo e 15 ml de água destilada morna. Manter o conjunto em banho-maria, por alguns minutos. Filtrar através do papel de filtro.
- 6.2.8 Lavar a caçarola, o resíduo e o papel de filtro com porções de 3 ml de HC1 (2 : 98), tomando o cuidado de transferir todo o resíduo da caçarola, para o papel de filtro, e em seguida lavá-lo com água destilada quente, até a eliminação total de cloretos.
- 6.2.9 Colocar o papel de filtro, contendo o resíduo, no cadinho de platina, no qual a fusão foi feita. Evaporar o filtrado em cápsula de platina, em banho-maria, até secura.
- 6.2.10 Aquecer o resíduo em estufa a $105^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ durante 15 min, e resfriar a seguir. Adicionar HC1 (1 : 1) ao resíduo seco, filtrando o conjunto através do papel de filtro. Lavar como em 6.2.8; transferir todo o resíduo obtido na 2^a desidratação para o cadinho contendo o papel de filtro da 1^a desidratação.
- 6.2.11 Queimar brandamente o conteúdo do cadinho até atingir 600°C e até todo o carbono sair. Adicionar quatro gotas de H_2SO_4 (1 : 1). Se for esperado um alto resíduo que não sílica, aquecer brandamente de início; deixar atingir 1200°C , de 30 min a 60 min. Resfriar o resíduo final em dessecador, pesar. Repetir a ignição até obter um valor constante para a massa (B2).
- 6.2.12 Tratar o resíduo final com algumas gotas de H_2SO_4 (1 : 1) e cerca de 10 ml de HF.
- 6.2.12.1 Evaporar brandamente os constituintes voláteis usando banho-maria e finalmente aquecer a 1200°C , durante 1 min a 2 min.
- 6.2.12.2 Resfriar o novo resíduo final em dessecador, pesar e anotar (B1).
- 6.2.13 A diferença entre as duas pesagens representa a massa de sílica da amostra ensaiada ($B_2 - B_1$).

7 RESULTADO

O resultado é dado pela seguinte fórmula:

$$\% \text{ SiO}_2 = \frac{B_2 - B_1}{A} \times 100$$

RESUMO

Este documento, que é uma norma técnica, fixa as condições mínimas exigíveis na determinação da granulometria de microesferas de vidro retrorrefletivas usadas em demarcação viária. Prescreve a aparelhagem necessária e a condição para obtenção do resultado.

ABSTRACT

This document presents the minimum required for determination of the particle size distribution of retro-reflective glass microspheres used for pavement markings and prescribes the apparatus and conditions for the obtention of the result.

SUMÁRIO

- 0 Apresentação
- 1 Objetivo
- 2 Referências
- 3 Aparelhagem
- 4 Amostragem
- 5 Ensaio
- 6 Resultado

0 APRESENTAÇÃO

Esta Norma decorreu da necessidade de se adaptar, quanto à forma, a DNER-ME 058/89 à DNER-PRO 101/93, mantendo-se inalterável o seu conteúdo técnico.

Reprodução permitida desde que citado o DNER como fonte

Macrodescritores MT: ensaio, ensaio em laboratório, sinalização rodoviária, vidro

Microdescritores DNER: análise granulométrica, ensaio, ensaio de laboratório, granulometria, sinalização rodoviária, vidro

Palavras-chave IRRD/IPR: ensaio (6255), granulometria (6200), marcação da pista (0562), método de ensaio (6288), microesfera de vidro (4548), sinalização (0556)

Descritores SINORTEC: ensaio, ensaio de laboratório, granulometria, materiais refletivos, vidro

Aprovado pelo Conselho de Administração em 11/08/89

Autor : DNER/DrDTc (IPR)

Resolução nº 1871/89 Sessão nº CA/ 30/89

Adaptação da DNER-ME 058/89 à DNER-PRO 101/93,

Processo nº 20100002291/89-8

aprovada pela DrDTc em 21/03/94.

1 OBJETIVO

Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis na determinação da granulometria de microesferas de vidro retrorrefletivas utilizadas em demarcação viária.

2 REFERÊNCIAS

2.1 Norma complementar

Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

DNER-PRO 251/94 - Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcação viária - amostragem.

2.2 Referências bibliográficas

No preparo desta Norma foram consultados os seguintes documentos:

- a) DNER-ME 058/89, designada Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcação viária - determinação da granulometria;
- b) ABNT MB-1503, de 1981, registrada no SINMETRO como NBR-6827, designada Microesferas de vidro retrorrefletivas - análise para granulometria.

3 APARELHAGEM E MATERIAL

Aparelhagem necessária:

- a) balança semi-analítica com capacidade de 1 200 g e resolução de 0,01 g;
- b) conjunto de peneiras de malhas quadradas, com tampa e fundo, de caixilho circular, diâmetro de 205 mm com aberturas nominais (em mm) de: 0,850 (nº 20); 0,600 (nº 30); 0,300 (nº 50); 0,212 (nº 70); 0,150 (nº 100); 0,075 (nº 200); e 0,063 (nº 230);
- c) escova própria para limpeza de peneiras;
- d) estufa capaz de manter a temperatura de $110^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- e) espátula metálica curva;
- f) vidro de relógio, diâmetro entre 7 cm a 10 cm;
- g) dessecador.

4 AMOSTRAGEM

A amostragem deve ser feita conforme a Norma DNER-PRO 251/94 (ver 2.1).

5 ENSAIO

- 5.1 Retirar aproximadamente 500 g de amostra de microesferas de vidro, obtida conforme a Norma DNER-PRO 251/94 (ver 2.1).

5.2 Secar em estufa $110^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ até peso constante e esfriar à temperatura ambiente, em dessecador.

5.3 Montar a série de peneiras especificadas para o tipo de microesferas de vidro, com fundo e tampa, os quais devem estar limpos e secos.

5.4 Pesar 50 g de microesferas de vidro com aproximação de 0,1 g, colocar na peneira de maior abertura da série especificada para o ensaio.

5.5 Segurar o conjunto peneira, fundo e tampa em uma das mãos, em posição inclinada, de modo que a amostra possa ser bem distribuída sobre a malha. Dar 150 golpes por minuto de encontro à palma da outra mão. Girar o conjunto, cada 25 golpes, de cerca de 1/6 de revolução, na mesma direção. Continuar a operação até que não mais de 0,05 g da amostra passe através da peneira, em 1 minuto de contínuo peneiramento.

5.6 Remover a tampa da série, limpar a parte inferior de maior abertura com a escova, de modo a remover o material nela aderente, para a peneira imediatamente inferior.

5.7 Pesar o material que permaneceu retido na peneira de maior abertura, com aproximação de 0,01 g, anotando o peso.

5.8 Repetir as operações constantes dos itens 5.1 a 5.7 para cada uma das peneiras da série, até atingir a última peneira destinada ao ensaio.

6 RESULTADO

6.1 A granulometria da amostra representativa é obtida percentualmente pelos pesos parciais de material passando em cada peneira da série, referidos ao peso total da amostra.

Nota: Pode ser utilizado o peneiramento mecânico, através do equipamento "Rot-Up", desde que sejam respeitados o tempo de peneiramento e número de golpes por minuto, conforme estabelecidos no item 5.5.