

**NORMA DNIT 181/2018 – ME: Pavimentação – Material Estabilizado Quimicamente –
Determinação do Módulo De Resiliência – Método De Ensaio**

ERRATA 1

Página 5, seção 4, alínea g)

Substituído por:

g) Soquete para compactação por impacto (manual ou mecânico). O soquete do tipo Proctor pode ser leve, com massa de $2500 \text{ g} \pm 10 \text{ g}$, dotado de dispositivo de controle de altura de queda (guia) de $305 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ ou pesado, com massa de $4536 \text{ g} \pm 10 \text{ g}$ dotado de dispositivo de controle de altura de queda (guia) de $457 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$;