

NCM 7318.29.00

Proposta de Descrição da Autopeça

Pino de aço estrutural de baixo carbono superfície tratada com cementação, com espessura de camada cementada de 0.8 mm, com dureza superficial entre HRC 57 a 65 e dureza interna de HRC 34 a 44, diâmetro de 18 mm com tolerância de -0.003 mm e tolerância máxima de circularidade de 0.0015mm, aplicado em pistões de motores.

Informações Técnicas Detalhadas

Pino aplicado em motores, para fixação da biela com o pistão do motor.

Comprimento: 40mm +0/-0.2

Diametro externo: 18mm -0/+0.003

Diametro interno: 11mm +-0.2

Materiais Utilizados

Aço SCM415

